



Hogares más saludables sin humedades

Fachadas jóvenes por más tiempo

Inalterable en condiciones atmosféricas extremas

Presentación

Bidón de plástico de 14l en palets de 336l (24 bidones)

Colores

Productos con gama de colores

Consumo

0,300 kg/m²

Consumo para aplicación a llana.

Almacenaje y conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la radiación solar y a temperaturas inferiores a 5 ° C.



webertene premium PLUS

Pintura mineral coloreada al silicato de potasio

Pintura al silicato para la decoración y protección de sustratos minerales tales como revocos, piedra natural, hormigón, etc. webertene premium PLUS realiza un proceso químico de silicatización del ligante como resultado de su reacción con este tipo de soportes. Esta unión firme e insoluble es determinante para la durabilidad de las pinturas al silicato de Weber. La mejor solución para una fachada expuesta a condiciones climatológicas muy exigentes (primera línea de mar)

RECOMENDACIONES DE USO

- Pintura al silicato para la decoración y protección de sustratos minerales tales como revocos, piedra natural, hormigón, etc webertene premium PLUS realiza un proceso químico de silicatización del ligante como resultado de su reacción con este tipo de soportes Esta unión firme e insoluble es determinante para la durabilidad de las pinturas al silicato de weber Gracias al uso de pigmentos minerales totalmente integrados, los colores se preservan durante mucho tiempo, la superficie no calea y se ensucia mucho menos que con las pinturas con resinas sintéticas.
- Especialmente formulada para la protección y decoración de superficies de todo tipo de edificios, especialmente los de interés histórico y arquitectónico.
- Inmejorable protección en fachadas con alta exposición al ambiente marino.
- Pintura con contenido de Silicato de Potasio según DIN 18363 Ö NORM.

SOPORTE

Mortero de cemento, Mortero de cal, Hormigón, Bloque de hormigón, Ladrillo, Yeso

LIMITACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 30°C y H.R. max del 80%
- No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos.
- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada
- No aplicar sobre pintura o revestimiento sintético
- No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad en la aplicación. Protéjase siempre. Producto alcalino.
- Producto listo al uso. No diluir con agua bajo ninguna circunstancia. Si, por motivos de apli-

cación, desea diluir el producto, use solo **weberprim silicato**.

- Los soportes donde utilizar este producto, deben ser absorbente.
- La limpieza de las herramientas después de la aplicación, se puede hacer con agua.
- Almacenar en un lugar seco, fresco, protegido contra heladas y cerrado.
- La gama **webertene** cuenta con agentes de última generación contra la proliferación de microorganismos en el revestimiento, por tanto, ofrecen una protección duradera, aunque limitada en el tiempo. La duración frente a esta patología depende en gran medida de las condiciones atmosféricas y la concentración de esporas del lugar, y por este motivo no puede evitarse la proliferación de los hongos y las algas de forma definitiva. En caso de que la fachada esté poco protegida por el diseño arquitectónico y esté en condiciones especialmente favorables para el crecimiento de microorganismos se recomienda un tratamiento de mantenimiento preventivo periódico con los productos **weberneto clean** y/o **weberneto S400**.
- Utilizar cinta adhesiva de pintor para delimitar paños de trabajo o despieces intencionados con efectos decorativos en la fachada o pared.
- Proteger el producto de la lluvia hasta su correcto curado (aprox. 1 día en condiciones atmosféricas favorables, valores de humedad y temperatura medios).
- Para obtener efectos decorativos "VINTAGE" la 1ª mano debe hacerse con un color claro, mientras que para la 2ª será necesario usar un color más oscuro compuesto de 1 parte de **webertene premium PLUS** y hasta 9 partes de **weberprim silicato**.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

- Es importante identificar el estado del soporte. Deben ser planos, estables, resistentes y limpios. Si tuviera falta de cohesión o limpieza, evidencias de disgregación o inconsistencia, se ha de hacer un tratamiento previo:
 - **Disgregable:** aplicar una o dos manos del consolidador **weberprim TP05** diluido 1:10. Evaluar la consistencia obtenida en cada mano para valorar la necesidad de la siguiente.
 - **Defectos de adherencia del revestimiento antiguo:** Eliminarlo completamente con los medios más adecuados.
 - **Suciedad superficial:** Lavar la superficie con jabón neutro y agua a una presión < 80 Bar sin acercar la lanza a menos de 15 cm del revestimiento.

Imprimación

- Es necesario imprimir la superficie con **weberprim silicato**.

Aplicación

- El producto viene listo al uso, no es necesario diluir.
- Aplicar el producto con rodillo o con airless en dos manos.
- En el caso de los acabados policromados, es apropiado delimitar las superficies a decorar con cintas adhesivas. Retire las cintas inmediatamente después de colocar el material antes de que se endurezca, para obtener cortes limpios.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua (μ)	< 90
Tiempo de secado entre capas	> 6 h
Tiempo de secado	12-24 h aproximadamente
Densidad de la masa (EN ISO 2811-1)	1,35-1,45 kg/l
pH (UNI 8311)	>11
Viscosidad (ASTM D2196) Brookfield RVT, Rotor D, Velocidad 10 RPM	9000-11000 Mpa·s
Contenido de silicato	Según norma DIN 18363 Ö NORM

COMPOSICIÓN

Resinas en base silicato de potasio, cargas minerales, pigmentos estables a UV, y aditivos especiales.

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.weber

26-May-2021
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

"El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.